

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный однокомпонентный многоцелевой силиконовый герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, образуя однородный, долговечный шов. Предназначен для применения в местах с повышенной влажностью.

Содержит антигрибковые добавки, предотвращающие появление плесени.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация ванн, умывальников, душевых кабин и другого санитарного оборудования;
- Соединение керамических плиток;
- Герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений из ПВХ;
- Герметизация контейнеров, холодильных помещений;

Не рекомендуется применять на пористых поверхностях, камне, бетоне, мраморе, граните.

Не использовать на битумных поверхностях, натуральном каучуке, хлоропрене, пластике, зеркалах, чувствительных металлах (медь, латунь, свинец, цинк).

Не окрашивать.

СВОЙСТВА

- Эластичный – подходит для швов с деформацией $\pm 20\%$;
- Содержит антигрибковые добавки;
- Устойчив к воздействию моющих средств;
- Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям;
- Образует долговечный шов с низкой усадкой;
- Тиксотропный – не растекается и не стекает по шву;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Основа	Полисилоксан
Плотность	0,93-1,02 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	15 минут
Время отверждения	2,5-3 мм/сутки
Прочность на растяжение	1,5 Мпа
Модуль упругости при 100%	0,4-0,6 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	250-300%
Твердость по Шору, А	15-35
Температура применения	От +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	От -40°C до +150°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	265мл	25	Бесцветный	25007
			Белый, RAL 9010	25008