IRFIX ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный акриловый эластичный герметик, предназначенный для герметизации вентиляционных каналов из оцинкованных металлических листов и других элементов в различных областях промышленности.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация соединений и швов;
- Уплотнение стыков в вентиляционных каналах;
- Герметизация оконных и дверных рам к каменной кладке;
- Герметизация стыков в камне, дереве, бетоне, штукатурке, кирпичных работах и т.д.;

СВОЙСТВА

- Не вызывает коррозии металлов;
- Без запаха, не содержит растворителей;
- Эластичный не трескается после высыхания;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Основа	Акриловая дисперсия
Плотность	1,63±0,03 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	12-60 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Прочность на растяжение	≥1,0 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	≥100%
Твердость по Шору, А	12-13
Температура применения	От +5°С до +35°С
Температура эксплуатации	От -10°C до +80°C

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВЕНТИЛЯ ЦИОННЫЙ КАНАЛОВ Не вызывает коррозии Породав адгазия к обольшистя Породав адгазия к обольшистя Породав адгазия к обольшистя Порода окращивается Www.irrib.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

Размеры шва

Минимальная ширина: 5 мм Максимальная ширина: 15 мм Минимальная глубина: 5 мм

Рекомендуемые соотношения размеров шва: ширина шва = глубина шва х 2.

При больших размерах шва необходимо использовать пенополиэтиленовые жгуты, чтобы предотвратить тройное склеивание.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

Допускается до 7 циклов замораживания (1 цикл - не более 24 часов) при температуре до -18°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

IRFIX ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ



дополнительная информация

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Серый	20051